

BOSTIK TARVICOL PU 1K

БОСТИК ТАРБИКОЛ ПУ 1К

Однокомпонентный полиуретановый клей для паркета
Наносится шпателем - Влагостойкий

ОК - 26/03/2007

КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей позволяет прямое приклеивание паркета любого вида, в том числе:

- массивной доски большой длины,
 - наборного паркета,
 - необработанной древесины,
 - торцевой древесины,
 - древесины с повышенной плотностью
- на ровную стяжку, старую керамическую плитку, металлическую поверхность и т.д.
- Укладка на клею паркета плавающим способом, ламината, лаг.
 - Укладка палубная, диагональными рядами, в цепную перевязку.
 - Приклеивание валика ступени, деревянных ступеней и подступенков к бетону, металлу или камню. Приклеивание порогов, плинтусов и багетов.
 - Склеивание столярных изделий.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Готовый к использованию
- Многофункциональный: приклеивает на впитывающие и невпитывающие основания
- Для всех видов паркета (необработанного и лакированного*) из любых пород дерева.
- Не содержит воды и растворителей.
- Легко наносится даже при низкой температуре.
- Длительное время в открытом состоянии
- Нет времени гуммирования.
- Эластичен. Сглаживает неровности паркета.
- Обладает звукоизолирующими свойствами
- Подходит для полов с подогревом, электроизлучением или водяным подогревом
- Превосходная влагостойкость (кухни, ванные комнаты)
- Стойкость к воздействию атмосферы и ультрафиолета.
- Уникальная практичная упаковка PU PASC.
- Морозостойкий до -20°C
- Новая упаковка 4 языка: русский, украинский, болгарский и румынский

* При приклеивании лакированного заводским способом паркета на невпитывающие основания, используйте двухкомпонентный полиуретановый клей PU 2K.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	полиуретан
Плотность	1,54 ± 0,05 при +23°C
Твердость по Шору А	около 45
Внешний вид	жидкий клей-паста, тиксотропный
Цвет	дуб
Точка возгорания	негорючий
Время в открытом состоянии*	около 1-2 ч
Начальное схватывание	1 ч
Окончательное схватывание	около 48 ч
Ввод в эксплуатацию	жилые помещения - около 24 ч, интенсивное движение - около 48 ч.
Шлифовка и лакировка	через 4-7 дней
Температура использования	+ 5°C до + 35°C

* *Время в открытом состоянии и окончательное высыхание зависят от температуры окружающей среды, влажности воздуха и пористости материалов.*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВ

ТИП ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УКЛАДКИ: ровная стяжка без затирки, цементная стяжка, ангидритная стяжка*; предварительно выравненный старый кафель и паркет; фанера*, ДВП* и ДСП*, металл.

* *наносить непосредственно на основание без грунтовки.*

Основания должны быть прочными и ровными, твердыми, чистыми, сухими, обеспыленными и обезжиренными. Влажность поверхности в момент наклеивания не должна превышать 3% (для ангидритной стяжки: 0,5%). Если влажность выше 3%, используйте гидроизоляционную систему EPONAL 376.

Бетонные плиты или цементные стяжки выровнять смесью Roxol / Роксол.

Для полов с подогревом отопление необходимо включить по крайней мере за 3 недели до укладки и выключить как минимум за 48 часов до укладки паркета. Повышать температуру отопления постепенно только спустя неделю после укладки.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Отрезать верхний угол пакета PU-PACK и налить небольшое количество клея на основу, равномерно распределить зубчатым шпателем Pajarito №69.

При продолжительных перерывах в работе загните уголок пакета для защиты клея от контакта с окружающими воздухом. При правильном обращении Вы сможете полностью использовать содержимое пакета.

Утрамбуйте паркет для тщательного распределения полос клея и переноса его на обратную сторону паркета.

Внимательно прочитайте инструкцию изготовителя паркета по укладке и строго соблюдайте его рекомендации. При укладке паркета необходимо оставлять зазор как минимум 8 мм от стены по всему периметру помещения. Правило расчета ширины зазора - 0,15% от каждого самого большого размера поверхности, покрываемой паркетом. Эти зазоры закрываются плинтусами.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Жилые помещения - через 24 ч,

Интенсивное движение - через 48 ч.

Шлифовку и лакировку паркета рекомендуется начинать через 4-7 дней после укладки паркета.

Шлифовка производится только по завершению малярных работ.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Работать в тщательно очищенном от пыли помещении.
- Не производить укладку, если относительная влажность превышает 65%.
- Обезжиривать ацетоном паркет из жирной древесины (например: тиковая древесина).
- Сложить паркет по крайней мере за 48 часов до работы в месте укладки, чтобы сбалансировать процент его влажности.
- Шлифовка производится только после малярных работ.
- Свежие пятна и инструменты очищать Уайт-спиритом, ацетоном или растворителем. Следы засохшего клея удаляются механически.
- Не укладывать более одного поддона на другой

РАСХОД

800-900 г/м²

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Содержит изоцианаты
- Избегать попадания в глаза и на кожу.
- Не есть и не пить во время использования.

Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или обратитесь к нам для получения копии по факсу.

ХРАНЕНИЕ

18 месяцев в закрытой заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 35°C. Морозостойкий до -20°C. В случае замерзания продукта, поместить его в отапливаемое помещение +25°C минимум на 24-48 часа, чтобы довести его до нормальной температуры нанесения. Перемешать клей перед использованием.

УПАКОВКА

Код	Фасовка	Кол-во	ШТРИХКОД
165297	Ведро - 3 алюминиевых пакета по 7 кг 21 кг		3549210013549
165298	Ведро - 1 алюминиевый пакет 7 кг 7 кг		3549210021964

Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности.



БОСТИК СА - Здание Ирис - 92062 Париж Ля Дефанс Седекс - Франция - факс: +33 1 47 96 90 76
Представительство в России: факс (495) 980 48 99, inforu@bostik.com; Украина и Молдавия: exportua@bostik.com
Казахстан: факс (727)250 61 68, bostik_aps@ducatmail.kz; Кавказ и Средняя Азия: export-kavkasia@bostik.com
www.bostik.ru