



<b>Наименование:</b>	Декоративная штукатурка «Арт-бетон»
<b>Состав:</b>	
<b>Описание товара:</b>	<p>Образует на поверхности характерную заглаженную фактуру с вкраплениями окатанной фракции (0,2-0,5 мм) доломита тёмного цвета, что даёт возможность имитировать различные текстуры бетона или камня. Разнообразие способов нанесения позволяет применять материал в отделке различных стилей: loft, high-tech, Арт-деко и др. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками, что позволяет применять материал как для интерьеров, так и для фасадной отделки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Идеальна для отделки интерьеров в стиле «Loft»</li> <li>• Подходит для имитации эффекта травертина</li> <li>• Образует высокопрочное покрытие</li> <li>• Для интерьерных и фасадных работ</li> </ul>
<b>Свойства и особенности:</b>	Штукатурка представляет собой высоковязкую однородную массу. Образует «дышащее» покрытие. Водостойкая. Можно колеровать колеровочными пастами ТМ «VGT».
<b>Колеровка:</b>	Можно колеровать колеровочными пастами ТМ «VGT».
<b>Подготовка поверхности:</b>	рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой «адгезионной» «mini» ТМ «VGT». Использование грунтовки позволит получить прочную поверхность с лёгкой шероховатостью, что облегчит нанесение материала на основание.
<b>Время высыхания:</b>	при толщине слоя 2-3 мм до отлипа 2 часа, при толщине не более 5мм до отлипа 3 часа. Полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха (65±5)%.
<b>Хранение и транспортирование:</b>	в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания- оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°C и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
<b>Состав:</b>	Акриловый сополимер, мраморная и доломитовая крошки, вода, двуокись титана, модифицирующие добавки.
<b>Технические условия:</b>	ТУ 2316-009-32998388-2011 с изм. 1,2,3,4,5