



<b>Наименование:</b>	Декоративная штукатурка «Структурная»
<b>Состав:</b>	
<b>Описание товара:</b>	
<b>Свойства и особенности:</b>	Штукатурка представляет собой вязкую однородную массу с рельефообразующим наполнителем. Материал обладает высокой адгезией к минеральным поверхностям, а также к ДСП, гипсокартону и др. Обладает высокой прочностью, водо- и атмосферостойкостью. Образует “дышащее” покрытие. Может колероваться или окрашиваться сверху.
<b>Колеровка:</b>	Может колероваться колеровочными красками нашей фирмы или окрашиваться сверху.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Перед нанесением материала поверхность рекомендуется грунтовать грунтовкой глубокого проникновения, если поверхность пылит, «адгезионной» грунтовкой или «бетонконтакт» нашей фирмы. Использование «адгезионной» грунтовки или «бетонконтакт» позволит получить прочную поверхность с легкой шероховатостью, что облегчит нанесение декоративного материала на основание.
<b>Способ нанесения:</b>	Штукатурку наносить кельмой из нержавеющей стали слоем, превышающим толщину самого зерна. Через несколько минут поверхность штукатурки заглаживается круговыми движениями пластиковой кельмой таким образом, чтоб зерна штукатурки равномерно распределились на поверхности основания. В процессе нанесения и растира штукатурки на инструменте образуется избыточная масса материала, которую необходимо периодически снимать шпателем. Это облегчает работу по созданию рисунка. При работе со структурной штукатуркой также возникают проблемы стыков, поэтому нельзя бросать работу на ровной стене, нужно довести ее до угла.
<b>Расход:</b>	2-3 кг/м <sup>2</sup>
<b>Время высыхания:</b>	Полное высыхание через 48 часов при нормальных условиях.
<b>Уход за покрытием:</b>	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
<b>Хранение и транспортирование:</b>	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Штукатурку размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно размешивают до получения однородной массы. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.

<b>Состав:</b>	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, наполнитель.
<b>Плотность:</b>	1.75-1.85 г/см <sup>3</sup>
<b>Сухой остаток:</b>	Не менее 80%.
<b>Разбавитель:</b>	Вода, не более 5%.
<b>Не рекомендуется:</b>	Окраска наружных поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
<b>Технические условия:</b>	2316-009-32998388-2011с изм. 1,2